

# LUNAWOOD<sup>®</sup>

## SOSNOWA TERMO-D ZEWNĘTRZNA

### KLASA-A / KLASA-B



## Specyfikacje jakości



[www.jaf-polska.pl](http://www.jaf-polska.pl)

06/2021

Należy pamiętać, że kolory mogą się różnić.  
Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian.

## SPECYFIKACJE JAKOŚCI ELEWACJI I TARASÓW

|                    |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAKOŚĆ</b>      | Ogólna jakość wyglądu zdrowej sosny sękatej ( <i>Pinus sylvestris</i> ), sortowane po stronie trwardzieli oraz wąskich boków. Nieograniczona ilość i wielkość zdrowych sęków, dozwolony rdzeń. |
| <b>WYMIARY</b>     | Elewacja: 19/26X92/117/140 mm<br>Taras: 26X92/117/140 mm<br>Strugane z każdej strony (PAL/SHP) 19/26X92/117/140 mm                                                                             |
| <b>SUROWIEC</b>    | Cięte z kłody odczubowej, zdrowe sęki po stronie rdzenia                                                                                                                                       |
| <b>MODYFIKACJA</b> | Lunawood® Thermo-D (212), klasa trwałości 2                                                                                                                                                    |
| <b>UŻYCIE</b>      | Deski tarasowe, elewacje, ramy okienne                                                                                                                                                         |
| <b>WILGOTNOŚĆ</b>  | 6 % ± 2 % po modyfikacji                                                                                                                                                                       |
| <b>TOLERANCJA</b>  | Szerokość: ± 0,50 mm<br>Grubość: ± 0,50 mm<br>Długość: - 10 mm, + 30 mm                                                                                                                        |

### OGÓLNA OCENA JAKOŚCI

- Wpływ pojedynczej wady ocenia się, patrząc na ogólną jakość produktu.
- Deska może być odrzucona, jeśli jej całociowy wygląd znacznie różni się od ogólnych wymagań jakościowych.
- W jednym produkcie dopuszczalnych jest kilka wad (wymienione na następnej stronie), jeśli całociowy wygląd jest do zaakceptowania.
- Na ogół 8 cm od końców desek nie podlega sortowaniu.
- Zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi Lunawood w dostawie każdego produktu mogą występować wadliwe deski w ilości 3%.

# LUNAWOOD<sup>®</sup>

# A

## ELEWACJA KLASA-A

### 19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Typowy wygląd elewacji Lunawood Thermo-D, ze zdrowymi sękami.



[www.jaf-polska.pl](http://www.jaf-polska.pl)

06/2021

Należy pamiętać, że kolory mogą się różnić.  
Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian.

# LUNAWOOD®

# A

## ELEWACJA KLASA-A

### 19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Dopuszczalne są drobne uszkodzenia/rozszczepienia powierzchni.



Dopuszczalne są pojedyncze pęknięcia sęków.



Dopuszczalne są pojedyncze czarne częściowo zrosnięte sęki.



Dopuszczalne są nieznaczne braki w sękach (również czarnych) na krawędzi.



Na ogół 8 cm od końcówek desek nie podlega sortowaniu.



Dopuszczalne są pojedyncze braki w sękach.



[www.jaf-polska.pl](http://www.jaf-polska.pl)

06/2021

Należy pamiętać, że kolory mogą się różnić.  
Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian.

# LUNAWOOD<sup>®</sup>

# A

## TARAS KLASA-A

### 19/26 X 92 / 117 / 140 mm



Typowy wygląd tarasu Lunawood  
Thermo-D, ze zdrowymi sękami.



[www.jaf-polska.pl](http://www.jaf-polska.pl)

06/2021

Należy pamiętać, że kolory mogą się różnić.  
Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian.

# LUNAWOOD®

# A

## TARAS KLASA-A 26 X 92 / 117 / 140 mm



Dopuszczalne są drobne uszkodzenia/  
rozszczepienia powierzchni.



Dopuszczalne są pojedyncze pęknięcia  
sęków.



Dopuszczalne są pojedyncze czarne  
częściowo zrośnięte sęki.



Dopuszczalne są nieznaczne braki  
w sękach (również czarnych) na krawędzi.



Na ogół 8 cm od końcówek desek nie  
podlega sortowaniu.



Dopuszczalne są pojedyncze braki w sękach.



[www.jaf-polska.pl](http://www.jaf-polska.pl)

06/2021

Należy pamiętać, że kolory mogą się różnić.  
Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian.

## TARAS: KLASA-B (NIEDOZWOLONE W KLASIE-A)



Jakość wizualna wyraźnie pogorszona, jakość techniczna nadal obowiązuje przy pierwotnym użytkowaniu, ale odpady są znacznie większe podczas montażu niż przy użyciu KLASY-A.



Deski z defektami wyraźnie osłabiającymi ogólny wygląd jakościowy sortowane są do KLASY-B.



Duże sęki z korą są klasyfikowane do KLASY-B.



W KLASIE-B dopuszcza się krótkie uszkodzenia, min. 50% długości deski musi nadawać się do użytku.

06/2021

Należy pamiętać, że kolory mogą się różnić.  
Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian.

## ELEWACJA: KLASA-B (NIEDOZWOLONE W KLASIE-A)

Jakość wizualna wyraźnie pogorszona, jakość techniczna nadal obowiązuje przy pierwotnym użytkowaniu, ale odpady są znacznie większe podczas montażu niż przy użyciu KLASY-A.



Typowy wygląd jakości KLASY-B.



Duże pęknięcie sęka.



Wygląd ogólny wyraźnie osłabiony (kilka czarnych sęków).



Wygląd ogólny wyraźnie osłabiony (kilka dziur po sękach).

06/2021

Należy pamiętać, że kolory mogą się różnić.  
Lunawood zastrzega sobie prawo do zmian.